



RECONSTEC MP

Peinture minérale

DESCRIPTION :

RECONSTEC MP est une peinture minérale utilisée pour les pierres naturelles, le béton et les mortiers à base de ciment. **RECONSTEC MP** est un produit fabriqué à partir du silicate de potassium liquide qui, en contact avec l'air, pétrifie (durcit). Ce type de liant, sel de l'acide silicique, est similaire au liant qui lie la silice (le quartz) dans le grès.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Complètement perméable;
- Très bonne adhésion aux substrats minéraux (pierre, béton, mortier);
- Fini mat;
- Peut être coloré;
- Anti-microbe sans fongicides;
- Retarde le feu.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

RECONSTEC MP doit être appliqué seulement sur les surfaces minérales. Ne pas appliquer sur le plastique, peinture, métal, verre ou bois. La surface à peindre doit être saine et propre. Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l'adhérence. Si nécessaire colmater les fissures et réparer le substrat avec les produits **RECONSTEC** compatibles. La surface à peindre doit être nécessairement sèche avant l'application. Pour les substrats avec grande absorption de l'eau (quelques types de grès) il faut appliquer un primer constitué de **RECONSTEC MP**, **RECONSTEC MP Primer** et eau dans une ratio de 1 : 1 : 1. Attendre que la surface soit sèche (minimum 8 heures) avant d'appliquer la peinture. La température de l'air et du substrat doit être entre 10°C et 32°C. Appliquer à l'aide d'un pinceau en remplissant toutes les pores du substrat.

APPLICATION ET FINITION:

Appliquer à l'aide d'un pinceau en remplissant toutes les pores du substrat. Pour une meilleure constance appliquer deux couches de peinture – avec une période de séchage entre les couches de 6 heures. Ne pas appliquer la peinture si de précipitations sont prévues dans les suivantes 48 heures.

NETTOYAGE:

Nettoyer les outils avec de l'eau propre immédiatement après l'installation.

EMBALLAGE :

Contenant de 1 litre, 3.78 litre (1 gallon) et 18.95 litre (5 gallon).

RENDEMENT :

Rendement variable selon l'état et la capacité d'absorption du support ainsi que la technique de mise en oeuvre. Approximativement 7.4 m² (80 ft²) par litre de peinture par couche. Il est conseillé de toujours vérifier la consommation avant démarrer les travaux.

VIE UTILE :

Un an dans un contenant étanche à une température entre 5°C et 30°C.

AVERTISSEMENT :

Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut causer l'irritation d'une peau sensible. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. Dans le cas de contact avec les yeux consulter un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE :

Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée, étant donné que les opérations sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au remboursement de ce produit.

CONSTEC Inc.

914, Berlier
Laval QC H7L 4K5
CANADA

Tel.:(450) 967-0792 email:info@constecmortars.com
Fax:(450) 967-0564 Web : www.constecmortars.com

RECONSTEC MP Fr